

# Johnsonite®

## Carreaux en caoutchouc Defiant<sup>MC</sup>

### Notice d'entretien

#### Introduction

---

Le revêtement de sol en caoutchouc de Johnsonite est fabriqué à 100 % avec du caoutchouc Johnsonite. Le revêtement de sol en caoutchouc de Johnsonite possède des caractéristiques qui facilitent le nettoyage de la saleté, de la poussière et des autres contaminants et qui aident à garder le lustre Johnsonite durant plusieurs années.

Il est important de suivre un programme d'entretien adéquat et régulier pour garder le revêtement de sol en bon état.

Pour soutenir le programme d'entretien de ses clients, Johnsonite recommande l'utilisation des produits de nettoyage Taski et Johnson Wax Professional. Pour obtenir des conseils d'entretien précis, communiquez avec Taski au 1 800-862-3600 (appels aux États-Unis et au Canada) ou avec Johnson Wax Professional au 1-800-558-2332

#### Premier nettoyage après la pose

---

Le premier nettoyage des produits de revêtement de sol en caoutchouc est particulièrement important. Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris.

Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose.

#### NETTOYAGE

1. Balayez ou passez l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en mélangeant de 237 à 296 ml (8 à 10 onces) de détergent neutre comme le « Profi » de TASKI ou le « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional par 4,4 litres (1 gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution choisi dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayonne et laissez reposer pendant 5 à 15 minutes.

**Important : Ne laissez pas la solution sécher**

4. Frottez le revêtement de sol en caoutchouc :
  - **Pose dans les endroits restreints** : utilisez une brosse pour terrasse.
  - **Pose dans les endroits vastes** : utilisez une brosse à poils courts en nylon de calibre 22 sur un appareil de nettoyage (appareil à disque simple 150-300 tr/min).
5. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
6. Rincez avec de l'eau propre.
7. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

## Entretien de routine

---

La poussière et les débris sont nuisibles pour la qualité et la durée de vie des revêtements de sol en caoutchouc. Il est très important de nettoyer le revêtement de sol en caoutchouc à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de passage. Nous recommandons un nettoyage quotidien.

### NETTOYAGE

1. Balayez ou passez l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Si nécessaire, nettoyez les taches à l'aide de 30 ml à 59 ml (1-2 oz) de détergent neutre dilué dans 4,4 litres (un gallon) d'eau chaude.
3. Si le plancher en entier nécessite un nettoyage en profondeur, effectuez les étapes suivantes :
  - a. Préparez une solution de nettoyage en mélangeant de 59 à 118 ml (2 à 4 onces) de détergent neutre comme le « Profi » de TASKI ou le « Stride Neutral » de Johnson Wax Professional par 4,4 litres (1 gallon) d'eau chaude. Le degré de dilution choisi dépend du niveau de saleté de la surface.
  - b. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille propre de nylon ou de rayonne et laissez reposer pendant 5 à 15 minutes.  
**Important : Ne laissez pas la solution sécher.**
  - c. Frottez le revêtement de sol en caoutchouc :
    - **Pose dans les endroits restreints :** Utilisez une grosse brosse pour terrasse
    - **Pose dans les endroits vastes :** Utilisez une brosse à poils en nylon de calibre 22 sur un appareil (appareil à disque simple 150-300 tr/min).
  - d. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
  - e. Rincez le plancher avec de l'eau propre froide.
  - f. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

### Précautions d'entretien particulières

---

Nettoyer la gomme à mâcher : Appliquez de la glace sur la zone où se trouve la gomme à mâcher et retirez cette dernière soigneusement une fois qu'elle est gelée à l'aide d'une spatule non métallique. De l'essence minérale peut être utilisée pour nettoyer les résidus. Frottez l'endroit avec une serviette douce. N'utilisez pas de tampons à laver ou à poncer, de laines d'acier, de décapants puissants (Lestoil, Top Job, etc. et produits similaires), d'essence, de térébenthine et d'acétone. N'utilisez pas d'appareils de polissage mécaniques dont le régime dépasse 350 tr/min

# Johnsonite®

Services techniques  
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023  
+1(800) 899-8916, poste 297 Télécopieur : +1(440) 543-8920  
www.Johnsonite.com  
Courriel : info@johnsonite.com  
© Johnsonite Inc., 2006. Une entreprise de Tarkett.